

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "СТЕКЛО"



Аккредитована Федеральным Агентством по техническому
регулированию и метрологии

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22СТ07

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 67-2006 от 20.11.2006 г.

Наименование продукции: зеркала, на соответствие требованиям ГОСТ 17716-91
«Зеркала. Общие технические условия», ТУ 5921-006-58455567-2004 «Зеркала», код
ОКП 59 2191

Изготовитель и предъявитель образцов для испытаний: ООО «Главербель Клин»,
141667, Московская обл., Клинский район, с. Спас-Заулок, Сосновый бор, 36

Дата получения образцов: 27.10.2006 г., протокол приемки образцов № 50-2006 от
27 октября 2006 г.

Методики испытаний: ГОСТ 17716-91

Дата испытания образцов: 30.10.2006 - 18.11.2006 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемой таблице испытаний (приложе-
ние на 3 листах).






ЗАКЛЮЧЕНИЕ: представленные образцы соответствуют требованиям ГОСТ
17716-91, ТУ 5921-006-58455567-2004

Руководитель ИЛ «Стекло»



А.Г. Чесноков

ТАБЛИЦА ИСПЫТАНИЙ

Маркировка ИЛ «Стекло»	Дата испытания	Измеряемый показатель	Нормативное значение	Результат испытаний	Примечание
Клин-зеркало-1	30.10.06	Длина, мм	500±1	500	соответ.
Клин-зеркало-2				500	соответ.
Клин-зеркало-3				500	соответ.
Испытатель					И.Н. Соловьева
Клин-зеркало-1	30.10.06	Ширина, мм	500±1	500	соответ.
Клин-зеркало-2				500	соответ.
Клин-зеркало-3				500	соответ.
Испытатель					И.Н. Соловьева
Клин-зеркало-1	30.10.06	Толщина, мм	4,0±0,2	3,91	соответ.
Клин-зеркало-2				3,93	соответ.
Клин-зеркало-3				3,94	соответ.
Испытатель					И.Н. Соловьева
Клин-зеркало-1	30.10.06	Разность длин диагоналей, мм	Не более 2	0	соответ.
Клин-зеркало-2				1	соответ.
Клин-зеркало-3				1	соответ.
Испытатель					И.Н. Соловьева
Клин-зеркало-1	30.10.06	Отклонение от прямолинейности, мм	Не более 0,5	0,03	соответ.
Клин-зеркало-2				0,03	соответ.
Клин-зеркало-3				0,03	соответ.
Испытатель					И.Н. Соловьева

Приложение к протоколу сертификационных испытаний

№ 67-2006 от 20.11.2006



Лист 2

Маркировка ИЛ «Стекло»	Дата испытания	Измеряемый показатель	Нормативное значение	Результат испытаний	Примечание
Клин-зеркало-1	31.10.06	Искажение изображения	Не должны искажать изображение	Не искаж.	соответ.
Клин-зеркало-2				Не искаж.	соответ.
Клин-зеркало-3				Не искаж.	соответ.
Испытатель <i>Соловьева</i> И.Н. Соловьева					
Клин-зеркало-1	31.10.06	Количество допущаемых порочков на 1 м ²	Не более 1	1	Соответ.
Клин-зеркало-2				1	Соответ.
Клин-зеркало-3				0	Соответ.
Испытатель <i>Соловьева</i> И.Н. Соловьева					
Клин-зеркало-1	01.11.06	Толщина отражающего покрытия, мм	Не менее 0,0007	0,00080	соответ.
Клин-зеркало-2				0,00075	соответ.
Клин-зеркало-3				0,00080	соответ.
Клин-зеркало-4				0,00080	соответ.
Клин-зеркало-5				0,00080	соответ.
Испытатель <i>Соловьева</i> И.Н. Соловьева					
Клин-зеркало-1	01.11.06	Толщина защитного покрытия, мм	Не менее 0,040	0,050	соответ.
Клин-зеркало-2				0,055	соответ.
Клин-зеркало-3				0,045	соответ.
Клин-зеркало-4				0,050	соответ.
Клин-зеркало-5				0,055	соответ.
Испытатель <i>Соловьева</i> И.Н. Соловьева					
Клин-зеркало-6	06.11.06	Коэффициент отражения	Не менее 0,87	0,875	соответ.
Клин-зеркало-7				0,875	соответ.
Клин-зеркало-8				0,880	соответ.
Клин-зеркало-9				0,880	соответ.
Клин-зеркало-10				0,880	соответ.
Испытатель <i>Гладушко</i> О.А. Гладушко					

Приложение к протоколу сертификационных испытаний

№ 67-2006 от 20.11.2006

Лист 3

Маркировка ИЛ «Стекло»	Дата испытания	Измеряемый показатель	Нормативное значение	Результат испытаний	Примечание
Клин-зеркало-9	07.11.06	Влагостойкость	Отсутствие дефектов после выдержки при 70 °С в течение 3 час	0	соответ.
Клин-зеркало-10				0	соответ.
Клин-зеркало-11				0	соответ.
Клин-зеркало-12				0	соответ.
Клин-зеркало-13				0	соответ.
Клин-зеркало-14				0	соответ.
Клин-зеркало-15				0	соответ.
Клин-зеркало-16				0	соответ.
Клин-зеркало-17				0	соответ.
Клин-зеркало-18				0	соответ.
Испытатель				 Л.С. Утолина	
Клин-зеркало-19	30.10.06-	Соляной туман	Отсутствие дефектов после выдержки при 35 °С в течение 480 час	0	соответ.
Клин-зеркало-20	18.11.06			0	соответ.
Клин-зеркало-21				0	соответ.
Клин-зеркало-22				0	соответ.
Клин-зеркало-23				0	соответ.
Испытатель				 Л.С. Утолина	